



Descrição do produto

A Cola de Contato Tekbond é um adesivo de contato à base de borracha de policloropreno desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si (ex.: madeira-madeira; couro-couro) ou combinados (ex.: madeira-couro). Fácil de usar, oferece secagem rápida, boa resistência à água e excelente resistência inicial.

Indicada para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento e diversos substratos.

Propriedades físicas

Aparência (visual/ cor):	Líquido viscoso âmbar.
Composição:	Borracha de policloropreno, resinas sintéticas, solventes aromáticos e alifáticos.
Tempo de secagem:	15 a 30 minutos, variando de acordo com as condições de temperatura, umidade relativa do ar e circulação do ar no ambiente.
Teor de sólidos:	21 a 24%.
Viscosidade (Brookfield):	2900 a 3300 cP.
Densidade:	0,855 a 0,880 g/cm³.

Instruções de uso e manuseio

1. Se necessário, lixar as superfícies para um perfeito nivelamento e melhor penetração do adesivo; eliminar qualquer tipo de sujidade (óleo, poeira, ceras ou tintas) antes da aplicação;
2. Homogeneizar embalagem ANTES de usar. Aplicar o adesivo em ambos os lados a serem unidas, com auxílio de pincel ou espátula dentada;
3. Aguardar o tempo de secagem do adesivo (mínimo 15 minutos);
4. Certificar-se de que as peças estão secas, através do teste do toque (adesivo não poderá ter aderência ao dedo). Após a secagem total, unir as partes através de pressão uniforme, aplicada no sentido do meio da peça até as bordas;
5. Para um melhor desempenho de colagem, recomenda-se a aplicação em dia com temperatura entre 20 – 30°C e umidade relativa do ar entre 30 – 60%. Temperaturas abaixo de 20°C irão demandar um tempo de secagem maior, assim como temperaturas acima de 30°C terão uma secagem mais rápida;
6. A resistência de colagem só deverá ser avaliada após 48h da colagem.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem de 200g, 400g, 750g, Galão 2,8 kg e Lata 14kg.

Armazenamento

Validade: 18 meses a contar da data de fabricação, se armazenado em sua embalagem original, mantida bem fechada e em um local coberto, seco e temperatura entre 20 e 25°C. Sob temperatura superior a 25°C, o prazo de validade reduzirá.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.