

## Descrição do produto



Adesivo de alta performance a base de borracha de policloropreno, aditivos e solventes orgânicos. Apresenta um poder de adesão alto para diversos substratos, tanto em sua resistência inicial quanto sua resistência final, sua pegajosidade é excelente, mantendo o tempo em aberto longo, não necessitando de colagem imediata, podendo fazer a junção das partes em até 90 minutos. Por seu alto poder de adesão, a Cola de Contato TEK BOND possui uma ótima resistência ao calor.

## Propriedades físicas

<b>Cor:</b>	Castanho
<b>Teor de sólidos:</b>	18 - 21 %
<b>Tempo em aberto:</b>	Longo (até 90 min)
<b>Viscosidade Brookfield (s.3, 20 rpm):</b>	2.900 – 3.300 cPs
<b>Cristalização:</b>	72 horas
<b>Resistência a temperatura:</b>	- 10 a 70°C

\*(Temperatura controlada de 22°C)

## Preparo da Superfície

As superfícies a serem coladas, devem estar limpas, secas e livres de poeiras, óleos e desmoldantes.

## Método de aplicação

Homogeneizar a embalagem ANTES de usar. Aplicar uma camada uniforme de adesivo, em ambos os lados a serem unidos, e aguardar secar. Após a secagem completa do filme adesivo, unir as partes e prensar. Para materiais porosos é recomendada uma segunda demão de adesivo, aplicando após 30 minutos da primeira camada.

## Precauções

Ao utilizar o adesivo, evitar que o mesmo entre em contato com faíscas, chamas, fogo e excesso de calor. Utilizar luvas de PVC, óculos de segurança ou proteção facial, e máscara com filtro para vapores orgânicos.

## Transporte

ONU 1133, adesivo, contendo líquido inflamável. Resolução nº 5.998 de 3 de novembro de 2022 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

## Armazenamento e validade

18 meses quando armazenado ao abrigo de luz, lacrado, em local fechado e arejado, à uma temperatura entre 5 e 35°C.

## Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem de 200g, 400g, 750g, Galão 2,8 kg e Lata 14kg.

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.

